

## INSTANT HYDRAULIC CEMENT



Instant Hydraulic Cement es una mezcla especial de cemento Portland y aditivos que permiten el parchado bajo agua y reparaciones generales de concreto al instante. Instant Hydraulic Cement puede ser usado en donde quiera que se necesite una rápida solución para uniones densas y altamente resistentes.

### FABRICANTE:

SGM, Inc.  
1502 SW 2nd Place  
Pompano Beach, FL 33069-3220  
(800) 641-9247  
(954) 943-2288  
Fax: (954) 943-2402  
www.sgm.cc  
sales@sgm.cc

### DATOS TÉCNICOS:

A la fecha, ninguna especificación ha sido aprobada por la industria. Nuestro material es comprobado y certificado por laboratorios independientes. Ésta información es brindada de buena fé; sin embargo, SGM se reserva el derecho de cambiar los productos y las especificaciones sin previo aviso. SGM sugiere a todos los interesados que satisfagan cualquier duda con respecto a la exactitud de los datos aquí provistos y a buscar cualquier certificación del producto si lo consideran oportuno.

### USOS:

- Malecones
- Cimientos
- Tuberías de alcantarillado
- Piscinas
- Sótanos

### EMPAQUE:

60lbs. (27.24kg)

### VIDA ÚTIL:

Hasta seis meses desde la fecha de fabricación indicada en contenedores sellados.

### PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE: GARANTÍA:

El área a reparar deberá estar limpia y libre de pintura, polvo o aceites. Haga un canal utilizando un cincel con forma V para permitir la fácil aplicación en donde sea posible. Humedezca el área antes de la aplicación.

### MEZCLADO:

Agregue aproximadamente 3 partes de Instant Hydraulic Cement a una parte de agua, mientras disuelve constantemente o hasta que el material tenga una consistencia tipo masa. Precaución: Use agua fría. Al utilizar agua caliente acelerará el tiempo de secado. Mezcle únicamente la cantidad de material que será utilizado por un espacio de 3 a 5 minutos.

### APLICACIÓN:

Con una paleta de metal, aplique el material dentro del hoyo o rajadura por cubrir. Para reparar goteras o para aplicaciones bajo agua, aplique presión por un mínimo de 5 minutos o hasta que el material se haya asentado firmemente. Humedezca el material por 15 minutos después del reparado para prevenir rajaduras.

### PRECAUCIÓN:

IRRITANTE DE OJOS. CONTIENE CEMENTO PÓRTLAND. Este producto es alcalino al contacto con agua. Use una paleta para mezclar el polvo evitando que salpique en los ojos o que entre en contacto con la piel. Evite el contacto con los ojos mientras hace la mezcla o la aplica. En caso de que esto ocurra, enjuáguelos bien, repetidamente con agua y BUSQUE ATENCIÓN MÉDICA. Lávese bien las manos luego de estar en contacto con el producto y antes ingerir alimentos.

ÉSTE PRODUCTO DEBERÁ ESTAR SELLADO EN SU ENVASE ORIGINAL. NO EXISTE OTRA OBLIGACIÓN EXPRESADA O IMPLÍCITA (INCLUYENDO NINGUNA GARANTÍA O COMERCIALIZACIÓN, O DE SALUD) PARA OTRO PROPÓSITO ESPECÍFICO. NINGUNA GARANTÍA DEBERÁ SER IMPLÍCITA POR LEY. Ésta GARANTÍA LIMITADA continuará sólo hasta que el usuario abra el envase y examine su contenido. Si el usuario, luego de abrir el envase y examinar su contenido, determina que el producto no se encuentra en perfectas condiciones, deberá presentar su reclamo por escrito a SGM, Inc. Southern Grouts and Mortars, Inc. explicando el motivo del reclamo junto con una muestra del producto defectuoso. Después de haber recibido dicho reclamo, y corroborar su validez, SGM reemplazará el producto, sin costo alguno. La aceptación o el uso de éste producto es su consentimiento con el condado de Broward, el estado y las leyes de Florida la cual es exclusiva jurisdicción para todo propósito.

### SERVICIO TÉCNICO:

La asistencia técnica, incluyendo información más detallada, literatura acerca del producto, resultados de pruebas, lista de proyectos, muestras, asistencia en la preparación de especificaciones del proyecto y arreglos para la inspección de sitios de trabajo y supervisión, están disponibles contactando al Departamento de Servicios Técnicos.

(800) 641-9247  
(954) 943-2288  
Fax: (954) 943-2402  
www.sgm.cc  
ts@sgm.cc