

DRY SET UNSANDED GROUT

Rejilla para mosaico modificado con polímero sin varilla



Dry-Set Tile Grout es una lechada antideslizante diseñada para ser utilizada cuando se instala azulejos con revestimiento esmaltado, mármol o granito. Dry-Set Grout está disponible en más de 36 colores de diseñador y decorador para complementar cada pared, encimera y respaldo. Para ancho de junta hasta 1/8 “.

FABRICANTE:

SGM, Inc.
1502 SW 2nd Place
Pompano Beach, FL 33069-3220
(800) 641-9247
(954) 943-2288
Fax: (954) 943-2402
www.sgm.cc
sales@sgm.cc

USOS:

- Baldosa de pared acristalada
- Mosaicos de cerámica
- Azulejos de mármol
- Granito

CARACTERÍSTICAS:

- Resistente al moho
- Alta resistencia
- Fácil de limpiar
- Excelente trabajabilidad
- No tóxico

PREPARACIÓN:

Datos importantes que deben conocerse antes del lechado: Las variaciones irregulares del color son causadas por lo siguiente: exposición al sol y al viento, variaciones en las juntas de lechada, cantidades excesivas de agua, patrones de esmalte desigual en los lados de los azulejos, usando una esponja durante la limpieza, Diferentes lotes de lechada. Los lechos de mortero se deben dejar secar completamente antes de la lechada, aproximadamente 48 (cuarenta y ocho) horas para el método de cama delgada, 72 (setenta y dos) horas para el método de lecho

grueso. Mantenga la anchura y la profundidad de la junta de lechada igual. Si se utilizan separadores de azulejos, remueva antes de la lechada. Mezcle cada lote de lechada con la misma cantidad mínima de agua, y mezcle la misma manera cada vez. La nebulización de toda la instalación antes del rejuntado ayudará a controlar la hidratación de la lechada de cemento Portland y evitará la rápida pérdida de agua en las temperaturas calientes y secas. Nota: no deje que el agua flaquee o permanezca presente durante la inyección. Utilice únicamente los mismos números de lote. Si hay que usar números de lote separados, mezcle en seco para obtener un color uniforme. La aplicación de la liberación de la lechada puede ser necesaria para evitar la mancha de algunos azulejos. Consulte la fabricación de azulejos.

SOLICITUD:

Agregue suficiente agua fresca y limpia para formar una pasta suave como una mezcla trowable. Aproximadamente $\frac{3}{4}$ galón (2.84) L de líquido a 25 libras. (1,3 kg) de polvo. Dejar reposar la mezcla durante 5 a 10 minutos, luego remezclar antes de la aplicación. Separe la lechada sobre la superficie de la baldosa con el flotador suave de la lechada del caucho. Trabajar diagonalmente entre las baldosas para asegurar el relleno completo de las juntas. Retire el exceso de lechada de la cara de azulejos a medida que avanza el trabajo. Después de que aparezca la lechada de la lechada y

la lechada se convierte en firme, la teja pulida y la junta de lechada del vestido con un paño de pulido limpio. Humedecer si es necesario.

CURACIÓN:

La curación mínima se alcanza en 24 horas cualquier tipo de tráfico debe ser restringido a 72 horas. Para la máxima resistencia de la junta de mortero húmedo cada día con esponja húmeda durante dos o tres días. A medida que la lechada pierde agua, se vuelve más claro en color.

DATOS TÉCNICOS:

Cumple con ANSI A118.6 & A118.7 / A108.10

Resistencia a la compresión de 28 días:	>3500 psi
Absorción de agua:	< 10
Shore D Dureza:	> 70

PRECAUCIONES:

El producto es alcalino en contacto con el agua. Use paletas para mezclar para evitar salpicaduras en los ojos o contacto con la piel. Durante la mezcla o aplicación, evite el contacto con los ojos. En caso de contacto, inundar los ojos repetidamente con agua y llamar al médico. Lávese bien después de manipular y antes de fumar o comer. No lo tome internamente. Advertencia - Irritante para los ojos.

ADVERTENCIA: Este producto puede exponerlo a sustancias químicas, incluida la sílice, que el estado de California reconoce como causante de

cáncer. Para obtener más información, visite a www.P65Warnings.ca.gov. Usar en todo momento las máscaras aprobadas por NIOSH para el manejo del polvo de sílice. MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

DURACION:

Hasta un (1) año a partir de la fecha de fabricación en envases sin abrir.

EMBALAJE:

25 Libras netas (11.35 kg)
10 Libras netas (4.54 kg)
2 Libras netas (.908 kg)

GARANTÍA LIMITADA:

S.G.M., Inc. reemplazará cualquier material demostrado defectuoso con la vida útil máxima en el material sin usar de hasta un (1) año. Si nuestros productos no se encuentran en conformidad con nuestros estándares altos, notifique a S.G.M., inmediatamente por escrito. No existe ninguna otra obligación expresa o implícita, y no asumimos ninguna responsabilidad por daños de ningún tipo. La idoneidad del producto para el uso previsto será exclusivamente del usuario.

SERVICIOS TÉCNICOS:

La asistencia técnica, que incluye información más detallada, literatura de productos, resultados de pruebas, lista de proyectos, muestras, asistencia en la preparación de especificaciones de proyecto y arreglos para la inspección y supervisión del sitio de trabajo está disponible poniéndose en contacto con el Departamento de Servicios Técnicos de SGM.

(800) 641-9247
(954) 943-2288
Fax: (954) 943-2402
www.sgm.cc
ts@sgm.cc



ADVERTENCIA:

Este producto puede exponerlo a productos químicos, incluida la sílice, que el estado de California sabe que puede causar cáncer. Para obtener más información, vaya a www.P65Warnings.ca.gov.