

# Morteros de capa delgada / Adhesivos / Aditivos



## MULTIPURPOSE TILE MASTIC

### Southcrete 580

Un adhesivo blanco a base de látex acrílico que unirá las baldosas de cerámica a superficies sólidas, firmes y estructuralmente sólidas, tales como paneles de pared de yeso, madera contrachapada de grado exterior (interior), yeso y unidades de respaldo de cemento. Este material no es inflamable y no emite humos tóxicos. Se propaga fácilmente, es resistente al agua cuando está seco y se congela / descongela para su almacenamiento.

#### FABRICANTE:

SGM, Inc.  
1502 SW 2nd Place  
Pompano Beach, FL 33069-3220  
(800) 641-9247  
(954) 943-2288  
Fax: (954) 943-2402  
www.sgm.cc  
sales@sgm.cc

#### USOS:

- Baldosas de cerámica
- Azulejo de pared pregruñado
- Mármol cultivado
- Renovación - Nueva construcción
- Proyectos comerciales / residenciales

#### CARACTERÍSTICAS:

- Nueva fórmula antideslizante
- No inflamable / no tóxico
- Consistencia
- Fácil limpieza

#### LIMITACIONES:

No se debe usar para fijar accesorios o mármol. No lo use donde exista presión hidrostática. Las superficies de madera contrachapada deben limitarse solo a aplicaciones de interiores secos. No se recomiendan superficies como tableros de partículas, madera tratada químicamente o tratada químicamente o pisos sintéticos. Uso interior solamente

#### PREPARACIÓN:

1). Todas las superficies deben estar limpias, secas y libres de cera, grasa, pintura escamosa y materias

extrañas. Las superficies de concreto deben estar completamente curadas (normalmente 28 días) y libres de humedad y alcalinidad excesivas.

2). Todos los materiales deben ser min. 50 grados durante 24 horas antes y 48 horas después de la instalación.

#### SOLICITUD:

Extienda el adhesivo al sustrato con la paleta recomendada para el material que se va a colocar (vea el panel lateral del recipiente) y sostenga la paleta en un ángulo de 45 grados con el lado plano de la paleta para asegurar una buena unión mecánica. Luego retroceda sobre el uso de una llana dentada. No aplique más adhesivo del que pueda cubrirse en 15 a 20 minutos, dependiendo de la temperatura y la humedad. Presione o gire las baldosas firmemente en su posición (no se deslice). Toque las baldosas con bloques de caucho para asegurar el 100% de contacto con el adhesivo. No coloques mosaicos después de que se haya formado la piel.

#### CURACIÓN:

En condiciones normales, espere 24 horas y luego aplique lechada con los morteros de pared o de piso formulados SGM.

#### PRESUPUESTO:

Siga las especificaciones ANSI A 108.4. Este producto cumple o excede ANSI A 136.1 Tipo I.

#### COBERTURA:

Aproximadamente 50 a 60 pies

cuadrados por galón con paleta de 5/32 ". Aproximadamente 30 a 40 pies cuadrados por galón con paleta de 1/4 ".

#### DURACION:

Un año en contenedor cerrado.

#### EMBALAJE:

1 qt / 1 gal / 3 1/2 gal

#### LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO:

Retire el exceso de adhesivo húmedo con agua tibia y jabón. Mantenga el recipiente cerrado después del uso y almacene a temperatura ambiente.

#### PRECAUCIÓN:

Mantener fuera del alcance de los niños; en caso de contacto con los ojos, enjuague varias veces con agua e inmediatamente contacte a un médico.

#### GARANTÍA LIMITADA:

S.G.M., Inc. reemplazará cualquier material que se demuestre defectuoso con la vida útil máxima en el material no utilizado de hasta un (1) año. Si nuestros productos no cumplen con nuestros altos estándares, notifique a S.G.M., inmediatamente por escrito. No existe ninguna otra obligación expresa o implícita, y no asumimos ninguna responsabilidad por daños de ningún tipo. La idoneidad del producto para un uso previsto debe ser exclusiva del usuario.

#### SERVICIOS TÉCNICOS:

La asistencia técnica, que incluye información más detallada, documentación del producto, resultados de pruebas, lista de

11/2020

proyectos, muestras, asistencia en la preparación de especificaciones del proyecto y disposiciones para la inspección y supervisión del lugar de trabajo, está disponible comunicándose con el Departamento de Servicios Técnicos de SGM.

(800) 641-9247  
(954) 943-2288  
Fax: (954) 943-2402  
[www.sgm.cc](http://www.sgm.cc)  
[ts@sgm.cc](mailto:ts@sgm.cc)