

Preparación de Superficies



DYNAMITE POOL PATCH

Para reparaciones de piscinas y proyectos bajo agua

Dynamite Pool Patch es una mezcla de cemento Pórtland y aditivos que permiten la restauración instantánea bajo agua o cualquier reparación de concreto en general. Dynamite Pool Patch puede ser usado en donde sea necesite una solución rápida de enyesado o relleno de material.

FABRICANTE:

SGM, Inc.
1502 SW 2nd Place
Pompano Beach, FL 33069-3220
(800) 641-9247
(954) 943-2288
Fax: (954) 943-2402
www.sgm.cc
sales@sgm.cc

DATOS TÉCNICOS

A la fecha, ninguna especificación ha sido aprobada por la industria. Nuestro material es comprobado y certificado por laboratorios independientes. Ésta información es brindada de buena fé; sin embargo, SGM se reserva el derecho de cambiar los productos y las especificaciones sin previo aviso. SGM sugiere a todos los interesados que satisfagan cualquier duda con respecto a la exactitud de los datos aquí provistos y a buscar cualquier certificación del producto si lo consideran oportuno.

USOS:

- Reparaciones para proyectos bajo agua como piscinas o concreto
- Nuevas construcciones
- Remodelaciones

EMPAQUE:

3lbs.(1.36kg),
9lbs.(4.09kg),
60lbs (27.24kg)

CARACTERÍSTICAS:

- Ultra reforzado
- Para proyectos bajo agua

- Blanco brillante

PREPARACION DE LA SUPERFICIE:

El área a reparar deberá estar limpia y libre de pintura, polvo o aceites. Haga un canal utilizando un cincel con forma V para permitir la fácil aplicación en donde sea posible. Humedezca el área antes de la aplicación.

MEZCLADO:

Agregue aproximadamente 3 partes de Dynamite Pool Patch a una parte de agua, mientras disuelve constantemente o hasta que el material tenga una consistencia tipo masa. Precaución: Use agua fría, tenga en consideración que al utilizar agua caliente acelerará el tiempo de secado. Mezcle únicamente la cantidad de material que será utilizado por un espacio de 3 a 5 minutos.

APLICACIÓN:

Con un instrumento puntiagudo o una paleta de metal, aplique el material dentro del hoyo o rajadura por cubrir. Para reparar goteras o para aplicaciones bajo agua, aplique presión por un mínimo de 5 minutos o hasta que el material se haya asentado firmemente. Humedezca el material por 15 minutos después del reparado para prevenir rajaduras.

PRECAUCION:

IRRITANTE DE OJOS. CONTIENE CEMENTO PÓRTLAND. Este producto es alcalino al contacto con agua. Use una paleta para mezclar el polvo

evitando que salpique en los ojos o que entre en contacto con la piel. Evite el contacto con los ojos mientras hace la mezcla o la aplica. En caso de que esto ocurra, enjuáguelos bien, repetidamente con agua y BUSQUE ATENCIÓN MÉDICA. Lávese bien las manos luego de estar en contacto con el producto y antes ingerir alimentos.

ADVERTENCIA: Este producto puede exponerlo a sustancias químicas, incluida la sílice, que el estado de California reconoce como causante de cáncer. Para obtener más información, visite www.P65Warnings.ca.gov. Usar en todo momento las máscaras aprobadas por NIOSH para el manejo del polvo de sílice. **MAN-TÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**

GARANTIA:

ÉSTE PRODUCTO DEBERÁ ESTAR SELLADO EN SU ENVASE ORIGINAL. NO EXISTE OTRA OBLIGACIÓN EXPRESADA O IMPLÍCITA (INCLUYENDO NINGUNA GARANTÍA O COMERCIABILIDAD, O DE SALUD) PARA OTRO PROPÓSITO ESPECÍFICO. NINGUNA GARANTÍA DEBERÁ SER IMPLÍCITA POR LEY. Ésta GARANTÍA LIMITADA continuará sólo hasta que el usuario abra el envase y examine su contenido. Si el usuario, luego de abrir el envase y examinar su contenido, determina que el producto no se encuentra en perfectas condiciones, deberá presentar su reclamo por escrito a SGM, Inc. Southern Grouts and Mortars, Inc. explicando el motivo del reclamo

junto con una muestra del producto defectuoso. Después de haber recibido dicho reclamo, y corroborar su validez, SGM reemplazará el producto, sin costo alguno. La aceptación o el uso de éste producto es su consentimiento con el condado de Broward, el estado y las leyes de Florida la cual es exclusiva jurisdicción para todo propósito.

SERVICIO TÉCNICO

La asistencia técnica, incluyendo información más detallada, literatura acerca del producto, resultados de pruebas, lista de proyectos, muestras, asistencia en la preparación de especificaciones del proyecto y arreglos para la inspección de sitios de trabajo y supervisión, están disponibles contactando al Departamento de Servicio Técnico.

(800) 641-9247
(954) 943-2288
Fax: (954) 943-2402
www.sgm.cc
ts@sgm.cc



ADVERTENCIA:

Este producto puede exponerlo a productos químicos, incluida la sílice, que el estado de California sabe que puede causar cáncer. Para obtener más información, vaya a www.P65Warnings.ca.gov.