

# Preparación de la superficie



## FLOOR MUD PORTLAND # 833 Cama de mortero de cemento Portland

SGM Floor Mud es una mezcla única de cemento Portland, sílices graduadas y aditivos, desarrollada para producir un sustrato denso adecuado para baldosas de cerámica y piedras de dimensiones. Solo se necesita agregar agua fresca y limpia.

### FABRICANTE:

SGM, Inc.  
1502 SW 2nd Place  
Pompano Beach, FL 33069-3220  
(800) 641-9247  
(954) 943-2288  
Fax: (954) 943-2402  
www.sgm.cc  
sales@sgm.cc

### USOS:

- Sartenes de ducha
- Cama de mortero
- Remodelación del trabajo
- Proyectos Comerciales
- Encimeras
- Suelos de madera
- Reparación de concreto
- Proyectos residenciales

### LIMITACIONES:

Floor Mud no es un mortero adhesivo, solo sustrato. Para FUERZA ADICIONAL Y USO DE ADHESIÓN Southcrete 30 mezcla de alta resistencia en lugar de agua. La loseta se puede colocar con Floor Mud cuando aún está en plástico, usando una capa de cemento Portland Cement que cumpla con las normas ANSI-108.1.

### CARACTERÍSTICAS:

- Ahorra tiempo y trabajo
- Resistente al agua
- Control de calidad Mix
- Prueba de bichos

### PREPARACIÓN:

Floor Mud se puede usar solo sobre sustratos preparados adecuadamente.

Los pisos deben estar curados por 28 días y libres de humedad. Todos los pisos deben estar libres de cera, aceite, polvo o pintura sobre rocío. Por lo tanto, cualquier limpieza adicional debe realizarse utilizando SGM Safe Clean Crystals, consulte las instrucciones de la etiqueta Safe Clean. Retire todos los agentes de curado líquidos. Todos los materiales y áreas a revestir deben permanecer por encima de 40 ° F, 24 horas antes y 72 horas después de la instalación.

Encimeras y pisos de madera: coloque una membrana de división como, por ejemplo, 15 lb de fieltro para techado o una película de polietileno de 4 mil. Reforzar con listones de metal. Flote a un mínimo de 3/4 ". Suelos de ducha: se requiere un mínimo de lodo de piso de 1 1/4 "de espesor. Para los receptores de ducha, siga los métodos apropiados de TCNA B414, B415, B416 para la instalación. Membrana de piso de ducha según lo requiera la autoridad local que tenga jurisdicción. Instalación de azulejos para cumplir con el método ANSI apropiado.

### MEZCLA Y APLICACIÓN:

Agregue suficiente agua potable fría para secar aproximadamente 3/4 - 1 galon por cada 50 lb de Floor Mud. Mezcle hasta que el mortero se vuelva trowable. Aplique lodo en el subsuelo con suficiente presión para asegurar una buena unión mecánica. Flote el barro del piso al grosor deseado. Siga los detalles del Manual de American Tile Council EJ171-88 para las juntas

de expansión.

### CURACIÓN:

La cura mínima se alcanza 12-24 horas. Se pueden colocar azulejos mientras el barro del piso permanece plástico. El tiempo de fraguado puede variar según las condiciones atmosféricas.

### COBERTURA:

24 pies cuadrados por bolsa de 50 lb con un espesor de 1/4 "  
12 pies cuadrados por bolsa de 50 lb con un espesor de 1/2 "  
8 pies cuadrados por bolsa de 50 lb con un grosor de 3/4 "  
6 pies cuadrados por bolsa de 50 lb a 1 "de espesor

### LIMPIAR:

Limpie las manos y las herramientas con agua tibia y jabón antes de que el material se seque.

### EMBALAJE:

50 libras netas (22.7/ kg)

### ADVERTENCIA:

El producto es alcalino en contacto con el agua. Use una paleta para mezclar para evitar salpicaduras en los ojos o el contacto con la piel. Durante la mezcla o la aplicación, evite el contacto con los ojos. En caso de tal contacto, inunda los ojos repetidamente con agua y llame al médico. Lávese bien después de la de la manipulación y antes de fumar o comer. No lo tomes internamente. Contiene sílice libre no aliento el polvo. La exposición prolongada al polvo puede causar enfermedad pulmonar

retrasada (silicosis). **ADVERTENCIA:** Este producto puede exponerlo a sustancias químicas, incluida la sílice, que el estado de California reconoce como causante de cáncer. Para obtener más información, visite **www.P65Warnings.ca.gov**. Usar en todo momento las máscaras aprobadas por NIOSH para el manejo del polvo de sílice. MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

	<b>ADVERTENCIA:</b> Este producto puede exponerlo a productos químicos, incluida la sílice, que el estado de California sabe que puede causar cáncer. Para obtener más información, vaya a <a href="http://www.P65Warnings.ca.gov">www.P65Warnings.ca.gov</a> .
---	--

**GARANTÍA:**

SGM Inc. garantiza que este producto funcionará de acuerdo con su uso previsto durante un período de un año a partir de la fecha de fabricación. Cualquier reclamo por producto defectuoso debe enviarse por escrito a SGM Inc. y se deben proporcionar muestras de defectos. EXCEPTO POR LO ESTABLECIDO EN ESTE DOCUMENTO, SGM INC. NO OTORGA NINGUNA OTRA GARANTÍA DE NINGÚN TIPO, INCLUYENDO CUALQUIER GARANTÍA DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR. EN NINGÚN CASO, SGM INC. SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS DE NINGÚN TIPO O NATURALEZA, YA SEA POR CONTRATO, AGRAVIO O DE OTRO MODO. LA ÚNICA OBLIGACIÓN DE SGM INC. SERÁ REEMPLAZAR CUALQUIER PRODUCTO DETERMINADO POR SGM INC. POR SER DEFECTUOSO.

**MANTENIMIENTO:**

No se requiere ninguno.

**SERVICIOS TÉCNICOS:**

La asistencia técnica, que incluye información más detallada, documentación del producto, resultados de pruebas, lista de proyectos, muestras, asistencia en la preparación de especificaciones del proyecto y disposiciones para la inspección y supervisión del lugar de trabajo, está disponible comunicándose con el Departamento de Servicios Técnicos de SGM.

(800) 641-9247 (954) 943-2288  
Fax: (954) 943-2402  
[www.sgm.cc](http://www.sgm.cc) [ts@sgm.cc](mailto:ts@sgm.cc)

10/2022