

SECURITY POLYMER GROUT

Para juntas de 1/8" hasta 5/8" (pulgadas) de ancho



FABRICANTE:

SGM, Inc.
1502 SW 2nd Place
Pompano Beach, FL 33069-3220
(800) 641-9247
(954) 943-2288
Fax: (954) 943-2402
www.sgm.cc
sales@sgm.cc

USOS:

Nuestra lechada de polímero de seguridad es adecuada para su uso en aplicaciones comerciales y residenciales, con todo tipo de baldosas, mármol, granito y pizarra. Además, encaja perfectamente en áreas de servicio como duchas, mostradores, paredes, pisos, escuelas, cocinas, hoteles y hospitales. Ideal para uso en piscinas, spas, fuentes y aplicaciones sumergidas. Security Polymer Grout está disponible en treinta y dos (32) diseños y colores.

CARACTERÍSTICAS:

- Elimina las manchas de color
- Fácil de limpiar
- Alta resistencia
- No se encoje

LIMITACIONES:

No lo use donde se requiera alta resistencia a los ácidos. No instale SGM Security Polymer Grout cuando la temperatura ambiente sea inferior a 50 °F (cincuenta grados Fahrenheit). El potencial de eflorescencia es inherente a todos los sistemas de fraguado y lechada de cemento Portland y no se considera un defecto de fabricación. No use aditivos de látex con lechada

(Lechada de látex-cemento Portland) SGM Security Polymer Grout es una lechada a base de cemento Portland modificado con polímeros diseñada para usarse con todo tipo de losetas en juntas de 1/8" a 5/8". Las recientes innovaciones de polímeros han hecho que la necesidad de aditivos líquidos sea cosa del pasado. La lechada de polímero de seguridad SGM elimina el moteado a la vez que es fácil de limpiar, no se encoje y es increíblemente fuerte.

de seguridad.

PREPARACION: INFORMACION IMPORTANTE ANTES DE DEL LECHADO:

Las variaciones de color desiguales son causadas por lo siguiente: exposición al sol y al viento, variaciones en las juntas de lechada, cantidades excesivas de agua, patrones de esmalte desiguales en los lados de las baldosas, uso de una esponja durante la limpieza y contenido de humedad desigual en el lecho de colocación. Se debe permitir que el lecho de mortero se seque por completo antes de aplicar la lechada, aproximadamente 48 horas para un método de lecho delgado. Mantenga el mismo ancho y profundidad de las juntas de lechada. Mezcle cada lote de lechada con la misma cantidad mínima de agua y mezcle de la misma manera cada vez. Saturar toda la instalación antes de aplicar la lechada ayudará a controlar la hidratación de la lechada de cemento Portland. Use solo los mismos números de lote. Si se deben usar números de lote separados, mezcle en seco para obtener un color uniforme. Nota: Algunos vidrios, metales y piedras dimensionales pueden rayarse o dañarse con el relleno de agregado de sílice. Realice una prueba en un área pequeña antes de usar. Nota: No permita que quede agua estancada mientras se aplica la lechada. Puede ser necesaria la aplicación de un desmoldeante de lechada para evitar manchar algunas baldosas. Consulte al fabricante de baldosas.

APLICACION:

Mezcle SGM Security Polymer Grout en un recipiente de mezcla limpio

con agua limpia apta para beber. Siempre agregue el polvo al líquido. Mezcle la lechada hasta obtener una consistencia de crema espesa y deje que se apague durante cinco (5) a diez (10) minutos. Luego vuelva a mezclar bien hasta que quede suave. No agregue más agua. No mezcle más de lo que puede usar en treinta (30) minutos. Las juntas deben limpiarse a fondo antes de aplicar la lechada. El color más uniforme se obtendrá utilizando una llana de goma firme para rellenar y compactar las juntas de lechada. Retire el exceso de lechada de la superficie con una llana de goma, espere unos minutos. Permita que la junta de lechada se vuelva ligeramente firme. Una vez que las juntas estén firmes y se haya formado una neblina en la superficie, pula con un paño suave y limpio. Humedezca ligeramente para limpiar los azulejos.

CURADO:

El curado adecuado es necesario para que la lechada alcance la máxima resistencia. Después de pulir la superficie, espere 24 horas y pase un trapeador húmedo por toda la instalación con agua limpia, transparente y potable y cubra toda la instalación con papel para manualidades que no manche durante al menos tres (3) días. Si esto no es práctico, rocíe la lechada en varios elementos al día durante al menos tres (3) días.

DATOS TECNICOS:

Cumple ANSI A118.6 & A118.7 / A108.10

Lechada polimérica de seguridad Propiedades físicas	
Resistencia a la compresión de 28 días:	>3000psi
Resistencia a la tracción de 7 días:	>400psi
Absorción de agua:	<5%

ADVERTENCIA:

El producto es alcalino en contacto con el agua. Use una paleta para mezclar para evitar salpicaduras en los ojos o contacto con la piel. Durante la mezcla o aplicación, evite el contacto con los ojos. En caso de tal contacto, enjuague los ojos repetidamente con agua y LLAME A UN MÉDICO. Lávese bien después de manipularlo y antes de fumar o comer. No tomar internamente. CONTIENE SÍLICE LIBRE — NO RESPIRA EL POLVO. La exposición prolongada al polvo puede causar enfermedad pulmonar retardada (silicosis). Advertencia: este producto puede exponerlo a sustancias químicas, incluida la sílice, que el estado de California reconoce como una causa de cáncer. Para obtener más información, visite el sitio web de advertencias de la Proposición 65 (www.P65Warnings.ca.gov). Use máscaras aprobadas por NIOSH en todo momento para manipular el polvo de sílice. MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

DURACION:

Hasta un (1) año a partir de la fecha de fabricación en un recipiente sin abrir y debidamente almacenado.

GARANTÍA LIMITADA:

SGM, Inc. garantiza que este producto funcionará de acuerdo con su uso previsto durante un período de un (1) año a partir de la fecha de fabricación. Cualquier reclamo por producto defectuoso debe enviarse por escrito a SGM, Inc. y deben proporcionarse muestras del defecto. A EXCEPCIÓN DE LO ESTABLECIDO EN EL

PRESENTE DOCUMENTO, SGM, INC. NO HACE NINGUNA OTRA REPRESENTACIÓN O GARANTÍA DE NINGÚN TIPO, INCLUYENDO CUALQUIER GARANTÍA DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR. EN NINGÚN CASO SGM, INC. SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS DE CUALQUIER TIPO O NATURALEZA, YA SEA QUE SURJAN POR CONTRATO, AGRAVIO O DE OTRA FORMA. LA ÚNICA OBLIGACIÓN DE SGM, INC. SERÁ REEMPLAZAR CUALQUIER PRODUCTO QUE SGM, INC. DETERMINE QUE ES DEFECTUOSO.

SERVICIOS TÉCNICOS:

La asistencia técnica, que incluye información más detallada, literatura de productos, resultados de pruebas, lista de proyectos, muestras, asistencia en la preparación de especificaciones de proyecto y arreglos para la inspección y supervisión del sitio de trabajo está disponible poniéndose en contacto con el Departamento de Servicios Técnicos de SGM.

(800) 641-9247
 (954) 943-2288
 Fax: (954) 943-2402
www.sgm.cc
ts@sgm.cc

	<p>ADVERTENCIA: Este producto puede exponerlo a productos químicos, incluida la sílice, que el estado de California sabe que puede causar cáncer. Para obtener más información, vaya a www.P65Warnings.ca.gov.</p>
---	--